

AIR SINT U

LEÍRÁS	Gyors száradású korróziógátló alapozó.																
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Egykomponensű, alkidgyanta és cinkfoszfát alapú termék. Az Air Sint U jellemzően gyorsan szárad, jól tapad, és igen jól fed, félig fényes bevonatot képez a kezelt felületen, fokozottan ellenáll a víznek és az időjárási hatásoknak.																
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	Az Air Sint U igen jól használható bármilyen vasból készült felület alapozására, a gyorsan száradó szintetikus festékekkel való festés előtt. Egyszerű használhatóságának köszönhetően egyaránt jól használható az iparban és otthoni környezetben is.																
MŰSZAKI JELLEMZŐK	<table><tr><td>Színek</td><td>piros, szürke, zöld</td></tr><tr><td>Fajsúly 20 °C-on</td><td>1,55 kg/liter +/- 5%</td></tr><tr><td>Szárazanyag (súly-%)</td><td>75% +/- 2%</td></tr><tr><td>Tix.index</td><td>2,2-2,5</td></tr><tr><td>Viszkozitás 25°C-on</td><td>3500 – 4000 cps</td></tr><tr><td>Felületi száradás 20°C-on, RP 60%</td><td>15 perc</td></tr><tr><td>Felülfesthetőség 20°C-on</td><td>2 óra</td></tr><tr><td>Teljes száradás 20°C-on</td><td>4 óra</td></tr></table>	Színek	piros, szürke, zöld	Fajsúly 20 °C-on	1,55 kg/liter +/- 5%	Szárazanyag (súly-%)	75% +/- 2%	Tix.index	2,2-2,5	Viszkozitás 25°C-on	3500 – 4000 cps	Felületi száradás 20°C-on, RP 60%	15 perc	Felülfesthetőség 20°C-on	2 óra	Teljes száradás 20°C-on	4 óra
Színek	piros, szürke, zöld																
Fajsúly 20 °C-on	1,55 kg/liter +/- 5%																
Szárazanyag (súly-%)	75% +/- 2%																
Tix.index	2,2-2,5																
Viszkozitás 25°C-on	3500 – 4000 cps																
Felületi száradás 20°C-on, RP 60%	15 perc																
Felülfesthetőség 20°C-on	2 óra																
Teljes száradás 20°C-on	4 óra																
FELHORDÁS	Az Air Sint alapozót szórással kell felvinni. Hasonlóan más korróziógátló kezelésekhez, a felület előkészítése alapvető fontosságú. A kezelendő hordozófelületet gondosan meg kell tisztítani és zsírtalanítani kell a megfelelő oldószerral. A legjobb eredmény érdekében célszerű homokfúvással kezelni a felületet. Az Air Sint U termékkel kezelt felületeket célszerű 10 napon belül felülfesteni a végső festékkel.																
HÍGÍTÁS	A terméket Észter hígítóval lehet hígítani, max. 10% mértékben.																
KIADÓSSÁG	A kiadósság függ a kezelendő felülettől. Átlagosan 1 liter termék kb. 10 m ² felület bevonásához elegendő.																
ÉLTARTHATÓSÁG	Az eredeti felbontatlan tárolóedényekben, fagytól, és a túl nagy hőtől védve a termék kb. 24 hónapig tartható el.																
FIGYELMEZTETÉSEK	A termék normál használat esetén nem káros a felhasználó személyekre. Munka közben tilos enni, inni és dohányozni. Használata során személyi védőeszközöket kell viselni, mint védőkesztyű, védőszemüveg és védőmaszk.																

Az adatlapon közölt információk a legjobb tudomásunk szerint pontosak és helytállóak, de az ajánlásokat és javaslatokat mindenféle garancia nélkül közöljük, mivel nem ismerjük az alkalmazási körülményeket. Kétséges esetben mindig célszerű előzetes próbát végezni, vagy tanácsot kérni cégünk műszaki részlegétől. Fenntartjuk a jogot a termékek és a jelen adatlap tartalmának külön értesítés nélküli megváltoztatására.

2006. augusztus