



PICAR S

Plus

LEÍRÁS	Kétkomponensű, poliuretán korróziógátló zománcfesték, cinkfoszfáttal, alifás edzővel.	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	A Picar S -t jó fényállóság jellemzi, ellenáll az időjárás viszontagságainak, jó víz-, tisztítószer- és oldószerálló, és vegyszereknek. Rövid ideig tartó hősokek estén, nagyjából 100°C-ig jó hőellenálló képességgel rendelkezik. Ezen a hőmérsékleten a felület azonban már sárgulni kezd.	
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	A Picar S egy speciális festék, ipari gépekhez fémszerkezetek és acél vízi építmények bevonatához. Felhordható alapozó használata nélkül. Felhordás előtt azonban ellenőrizni kell, hogy a régi festéket nem támadja meg a termék.	
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK	Színek Fényesség: Fajsúly Száranyag (súly) A + B (A= bázis, B= edző) Brookfield viszkozitás 25°C-on A : B keverési súlyarány Fazékidő (feldolgozhatósági idő) 20°C-on Pormentes idő 20°C-on RP 60% Fedőfesthető 20°C-on, RP 60% Teljes kikeményedési idő Hőmérséklettel szembeni ellenállás Üzemi hőmérséklet Felhordási hőmérséklet Tapadás SA 2.5 fokú homokfúvott fém felületre Kopásállóság Ütésállóság Ajánlott rétegvastagság	RAL színskála Selyemfényű 1,35 kg/l +/- 0.05 68 % +/- 2 % 4500 – 6500 cps 3 : 1 3 óra 30 perc 6 óra 48 óra >90°C -30°C és +90°C között +10°C és +30°C között 100 % nagyon jó nagyon jó <u>60 – 80 mikron 2 rétegben!</u>
A MASSZA ELŐKÉSZÍTÉSE	Gondosan keverje össze a két komponenst a megadott arányban. Ha szükséges, ezt követően hígítsa speciális Poliuretán hígító val. Ecsetelés vagy hengerelés esetén maximum 10%, szórás esetén 15%-ban. A termék esetében a legjobb felületet szórással érhetjük el! A felhordáshoz szükséges eszközök tisztítására Poliuretán hígító vagy tiszta Aceton használható.	
FELHORDÁS	Mint minden rozsdagátló kezelésnél, a felület előkészítése jelen esetben is alapvető fontosságú! A kezelendő felületnek megfelelően tisztának, olaj, zsírmentesnek és nedvszívó szennyező anyagoktól mentesnek kell lennie. A fém hordozófelületek előkezelhetőek Ridupox Z25/E epoxi rozsdagátló alapozóval. A jó eredmény biztosításához a felületen SA 2,5 fokú homokfúvást kell végezni. A Picar S igény szerint felhordható ecseteléssel, hengereléssel vagy szórással.	
ELMÉLETI KIADÓSSÁG	A kiadósság függ a kezelendő felület típusától és a kívánt rétegvastagságtól. Átlagosan 1 kg készítmény (A+B) nagyjából 5m ² felület kezelésére elegendő, 70 mikron vastagságban.	
KISZERELÉS	15 kg (A) + 5 kg (B) 3 kg (A) + 1 kg (B), fémvödörben.	



PICAR S

Plus

TÁROLÁS

Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagytól és túlzott melegtől védett helyen a termék nagyjából 12 hónapig tárolható.

FIGYELMEZTETÉS

Normál körülmények között a készítmény nem fejt ki káros hatást a dolgozó egészségére. A termék használata közben tilos enni, inni, dohányozni. Használjon védőfelszerelést: védőkesztyűt, védőszemüveget és maszkot.

Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra azonban nem tudunk garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá. Kétség esetén előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét. Vállalatunk fenntartja a jogot, hogy a terméklista és az adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre.

2017.Október