

LEÍRÁS	Gyorsan száradó szintetikus zománc.																		
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Kevés olajat tartalmazó, alkidgyanta alapú termék. Jellemző rá a gyors száradás, a könnyű felvihetőség, a jó kopásállóság, kiválóan tapad a felülethez, igen jól ellenáll a fénynek és a légköri hatásoknak.																		
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	A Relux fémszerkezetek, ipari gépek, termelő berendezések, mezőgazdasági gépek stb. védő festésére lehet felhasználni.																		
MŰSZAKI JELLEMZŐK	<table><tr><td>Szín</td><td>RAL színkártya szerint</td></tr><tr><td>Megjelenés</td><td>Fényes; kérésre opálos változatban is</td></tr><tr><td>Szárazanyag</td><td>67%</td></tr><tr><td>Fajsúly</td><td>1.15 kg/l</td></tr><tr><td>Brookfield viszkozitás 25°C-on</td><td>3000 cps</td></tr><tr><td>Szemcsenagyság</td><td>< 7 µm</td></tr><tr><td>Felületi száradás 20°C-on</td><td>10 perc</td></tr><tr><td>Felülfesthetőség 20°C-on</td><td>2 óra</td></tr><tr><td>Teljes száradás 20 °C-on</td><td>4 óra</td></tr></table>	Szín	RAL színkártya szerint	Megjelenés	Fényes; kérésre opálos változatban is	Szárazanyag	67%	Fajsúly	1.15 kg/l	Brookfield viszkozitás 25°C-on	3000 cps	Szemcsenagyság	< 7 µm	Felületi száradás 20°C-on	10 perc	Felülfesthetőség 20°C-on	2 óra	Teljes száradás 20 °C-on	4 óra
Szín	RAL színkártya szerint																		
Megjelenés	Fényes; kérésre opálos változatban is																		
Szárazanyag	67%																		
Fajsúly	1.15 kg/l																		
Brookfield viszkozitás 25°C-on	3000 cps																		
Szemcsenagyság	< 7 µm																		
Felületi száradás 20°C-on	10 perc																		
Felülfesthetőség 20°C-on	2 óra																		
Teljes száradás 20 °C-on	4 óra																		
FELHORDÁS	Szórással kell felhordani. A festendő felület legyen tiszta, zsírmentes és száraz, és ne legyen rajta régi hámló festék. Ha szükséges, finom csiszolópapírral le kell csiszolni. Korábban nem festett fa esetében ajánlatos a fát Tarlitex impregnáló alapozóval előkezelni. Vason történő alkalmazás előtt a vasat Miniosinter , Zincosint vagy Air Sint rozsdagátló alapozóval kell előkezelni.																		
HÍGÍTÁS	A Relux festéket Észter hígítóval lehet hígítani, max. 15%-ig.																		
KIADÓSSÁG	A kiadósság függ a festendő felülettől és a kívánt rétegvastagságtól. Átlagosan 1 kg festék kb. 8 m ² felületre elegendő.																		
ÉLTARTHATÓSÁG	Az eredeti felbontatlan tárolóedényekben, fagytól, és a túl nagy hőtől védve a termék kb. 24 hónapig tartható el.																		
FIGYELMEZTETÉSEK	A termék normál használat esetén nem káros a felhasználó személyekre. Munka közben tilos enni és dohányozni. Használata során személyi védőeszközöket kell viselni, mint védőkesztyű, védőszemüveg és védőmaszk.																		