

REPOFLEX PVBA

LEÍRÁS	Nagy kémiai és mechanikai ellenálló képességű kétkomponensű epoxi padlóbevonat.	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Oldószermentes epoxi gyanta alapú kétkomponensű készítmény, töltőanyagokkal és pigmentekkel. Tökéletesen tapad beton, téglá, kő és SA2,5 fokú homokfúvott acél felületre. Jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, jól ellenáll a fénysugaraknak, kiválóan ellenáll olyan kémiai szerekkel szemben, mint savak, lúgok és sóoldatok.	
ALKALMAZÁSI TERÜLET	A Repoflex PVBA alkalmazható ipari és lakossági beton vagy gyanta padlók közepes rétegvastagságú bevonataként, ha fokozott kémiai és mechanikai ellenálló képességre van szükség. Tökéletesen alkalmazható szerelőműhelyek, üzemszerek, raktárak, folyosók, kiállítóterek, stb. festésére. A Repoflex PVBA -val készített padlóburkolatok könnyen tisztíthatók, jó kopásállósággal rendelkeznek és ellenállnak a gumis kerekű járművekkel végzett állandó igénybevételnek. A Repoflex PVBA -val 400 és 600 mikron közötti rétegvastagságot lehet elérni, a padló felhasználásának függvényében.	
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK	Sűrűség 20°C-on (A+B) Száranyag A:B keverési arány (A = bázis, B = edző) Fazékidő (felhasználhatósági idő) 20°C-on Pormentes idő 20°C-on Fedőfesthető 20°C-on Kikeményedési idő 20°C-on Teljes polimerizálódási idő Savas oldatokkal szembeni ellenállás Lúgos oldatokkal szembeni ellenállás Hőmérséklet ingadozással szembeni ellenállás Felhordási hőmérséklet	1,40 kg/l +/- 0.05 88 % +/- 2 % 4 : 1 45 perc 6 óra 12 óra, maximum 24 óra 24 óra 5 - 6 nap jó jó -20°C és +80°C között +7°C és +35°C között
A MASSZA ELŐKÉSZÍTÉSE	Gondosan keverje össze a két komponenst a megadott arányban. Az összekeverést követően a termék használatra kész állapotú, nem igényel hígítást. Ha esetleg hígításra van szükség, használjon PE hígítót, maximum 5%-os arányban.	
FELHORDÁS	A felhordás végezhető ecseteléssel vagy hengereléssel. A kezelendő felületnek tisztának, zsírtmentesnek és száraznak kell lennie, egy kétkomponensű epoxi primerrel előkezelést kell végezni. Az esetlegesen előkezelt felületeket egyéni igényeknek megfelelően Idropox Primer H₂O vagy RepoX Primer alapozóval kell kezelni, azzal a céllal, hogy konszolidáljuk a felületet és megkönnyítsük a bevonat tapadását.	
ELMÉLETI KIADÓSSÁG	A kiadósság függ a kezelendő felülettől. Átlagosan 0,400 kg termék 1 m ² felület kezelésére elegendő.	
KISZERELÉS	16 kg (A) + 4 kg (B), fémvödörben.	

REPOFLEX PVBA

TÁROLÁS

A termék stabil normális tárolási és felhasználási körülmények között.
A terméket +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagytól és túlzott melegtől védett helyen a termék nagyjából 12 hónapig tartható el.

FIGYELMEZTETÉS

Normál körülmények között a készítmény nem fejt ki káros hatást a dolgozó egészségére.

SZEMBE KERÜLVE: Öblögessen azonnal bőséges vízzel legalább 15 percen keresztül. Forduljon orvoshoz.

BŐRREL ÉRINTKEZVE: Öblögessen azonnal bőséges vízzel. Távolítsa el a szennyezett ruhadarabokat. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Újrahasználat előtt a szennyezett ruhadarabokat ki kell mosni.

BELÉLEGZÉSKOR: Vigye a sérültet friss levegőre. Nehézkedő lélegzés esetén forduljon azonnal orvoshoz.

LENYELÉSKOR: Forduljon azonnal orvoshoz. Hánytatni csak az orvos utasítására szabad. Eszméletlen személynek soha nem szabad semmit adni száján át és az orvos engedélye nélkül.

Kérem olvassa el a termék biztonsági adatlapját.

EGYÉNI VÉDELEM

Tartsa be a megfelelő ipari higiéniai szabályokat, alkalmazzon az adott munkának megfelelő egyéni védőfelszerelést, mint kesztyű és munkaruha. Az anyag alkalmazása közben nem szabad enni, inni és dohányozni. Mosson kezet étkezés előtt és az anyag használata után. Ajánlott az orvos által meghatározott időközönként orvosi vizsgálaton résztvenni.

Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra azonban nem tudunk garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá.

Kétség esetén előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét. Vállalatunk fenntartja a jogot, hogy a terméklista és az adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsön végre.

Ellenőrzés 2008. január 2.