



# SPEEDLACK 60 PLUS

LEÍRÁS	Gyors száradású szintetikus zománc, rozsdásodásgátló és védőbevonat.	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Rövid szénláncú olajokkal módosított alkidgyanta alapú termék, cinkfoszfáttal, pigmentekkel, töltő- és adalékanyagokkal. A <b>Speedlack 60 Plus</b> egy nagyon gyors száradású termék. Könnyen felhordható, jó karcállóság és kiváló tapadóképeség jellemzi, fokozottan rozsdásodásgátló, jó ellenálló képességgel rendelkezik a fény káros hatásaival szemben, környezeti hatásoknak fokozottan ellenáll.	
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	A <b>Speedlack 60 Plus</b> alkalmazható fémfelületek, ipari gépek, gyártósorok, mezőgazdasági gépek, acél felületek, stb. védőbevonataként. Felhordása előtt nem szükséges rozsdásodásgátló réteg felvitele.	
MŰSZAKI JELLEMZŐK	Színválaszték	Ral színskála
	Megjelenés	Selyemfényű
	Szárazanyag	65 % +/- 2 %
	Fajsúly	1.35 kg/l +/- 0.05
	Brookfield viszkozitás 25°C-on	900 – 1200 cps
	Felületi száradás 20°C-on, 60% relatív páratartalom	10 perc
	Felülfesthetőség 20°C-on	2 óra
	Teljes száradási idő 20°C-on	6 óra
	Csomagolhatóság (teljes kikeményedés 20°C-on)	7 nap
	Kopásállóság	jó
	Hidrolízis-állóság	jó
	UV-állóság	jó
	Javasolt rétegvastagság	80 – 100 mikron
FELHORDÁS	A terméket szórópisztollyal kell felhordani. A kezelendő felületnek száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie, a régi, málló festéket el kell távolítani. Ahol szükséges, a rozsdásodott részek eltávolításához nagyon finom csiszolópapírral vagy kefével kell átcsiszolni a felületet. Nagy súlyú tárgyak kezelése esetén, azokat csak abban az esetben helyezzük a festett oldalukra, ha meggyőződünk a festékréteg teljes száradásáról.	
HIGÍTÁS	kb. 10 - 15 % mennyiségű <b>Észter</b> vagy <b>KH hígítóval</b> kell hígítani. A szerszámok tisztítására <b>Nitro hígítót</b> vagy <b>tiszta acetont</b> kell használni.	
KIADÓSSÁG	A kiadósság függ a festendő felülettől és a kívánt rétegvastagságtól. Átlagosan 1 kg festék kb. 6 m <sup>2</sup> felületre elegendő.	
ELTARTHATÓSÁG	Az eredeti felbontatlan tárolóedényekben, fagytól, és a túl nagy hőtől védve a termék kb. 24 hónapig tartható el.	
FIGYELMEZTETÉSEK	A termék normál használat esetén nem káros a felhasználó személyekre. Használata során tilos enni és dohányozni, és személyi védőeszközöket kell viselni, mint védőkesztyű, védőszemüveg és védőmaszk. Az adatlapon közölt információk a legjobb tudomásunk szerint pontosak és helytállóak, de a javaslatokat és ajánlásokat mindenféle garancia nélkül közöljük, mivel a felhasználási körülmények kívül esnek az ellenőrzési körünkön. Kérdéses esetben mindig célszerű előzetes próbát végezni, vagy tanácsot kérni cégünk műszaki részlegétől. Fenntartjuk a jogot a termékek és jelen adatlap tartalmának külön értesítés nélküli megváltoztatására.	

2011. október