



SPEEDLACK 70

LEÍRÁS	Gyors száradású ipari zománc.	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Rövid szénláncú olajos, alkidgyanta alapú termék. Jellemző rá a gyors száradás, a könnyű felvitel, a jó kopásállóság, a kiváló tapadás a hordozófelülethez, a jó fényállóság és a fokozott ellenállás az időjárási hatásoknak.	
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	A Speedlack 70 jól alkalmazható fémszerkezetek, ipari gépek, termelő berendezések, mezőgazdasági gépek, acélgépjárművek stb. védőbevonataként. hidak, ácsolt állványok és acél építmények korrózióvédő festésére.	
MŰSZAKI JELLEMZŐK	Színválaszték Megjelenés Szárazanyag Fajsúly Brookfield viszkozitás 25°C-on Felületi száradás 20°C-on, 60% relatív páratartalom Felülfesthetőség 20°C-on Teljes száradási idő 20°C-on Csomagolhatóság (teljes kikeményedés 20°C-on) Kopásállóság Hidrolízis-állóság UV-állóság Javasolt rétegvastagság	Ral színskála Selyemfényű 60 % +/- 2 % 1.25 kg/l +/- 0.05 800 – 1300 cps 10 perc 2 óra 6 óra 7 nap jó jó jó 70 – 90 mikron
FELHORDÁS	A terméket szórással kell felvinni. A kezelendő felületet gondosan meg kell tisztítani, zsírtalanítani és szárítani, ne maradjon rajta régi, nem tapadó festék. Ha szükséges, le kell csiszolni nagyon finom dörzspapírral. Korábban nem még festett fára történő felvitel esetén ajánlatos előkezelt Tarlitex dúsító hatású impregnáló alapozóval. Vasra történő felvitel esetén Air Sint-U korróziógátló alapozóval kell előkezelt a felületet. Nagyon nehéz alkatrészek lakkozása esetén nem szabad a festett alkatrészeket egymásra rakni, amíg teljesen meg nem száradt rajtuk a lakk.	
HIGÍTÁS	kb. 10 - 15 % mennyiségű észter vagy KH hígítóval kell hígítani. A szerszámok tisztítására nitrohígítót vagy tiszta acetont kell használni.	
KIADÓSSÁG	A kiadósság függ a festendő felülettől és a kívánt rétegvastagságtól. Átlagosan 1 kg festék kb. 6 m ² felületre elegendő.	
ELTARTHATÓSÁG	Az eredeti felbontatlan tárolóedényekben, fagytól, és a túl nagy hőtől védve a termék kb. 24 hónapig tartható el.	
FIGYELMEZTETÉSEK	A termék normál használat esetén nem káros a felhasználó személyekre. Használata során tilos enni és dohányozni, és személyi védőeszközöket kell viselni, mint védőkesztyű, védőszemüveg és védőmaszk. Az adatlapon közölt információk a legjobb tudásunk szerint pontosak és helytállóak, de a javaslatokat és ajánlásokat mindenféle garancia nélkül közöljük, mivel a felhasználási körülmények kívül esnek az ellenőrzési körünkön. Kérdéses esetben mindig célszerű előzetes próbát végezni, vagy tanácsot kérni cégünk műszaki részlegétől. Fenntartjuk a jogot a termékek és jelen adatlap tartalmának külön értesítés nélküli megváltoztatására.	

2011. október