

TERMO-300

LEÍRÁS	Metilszilikon gyanta alapú hőálló lakk.														
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Kiváló védőhatású termék mindenféle fémfelületre, akár beégetés nélkül is. A Termo-300 szilikon festék képes elviselni az akár 300°C hőmérsékletű hirtelen hőhatásokat is, repedések és lágyulás nélkül, ezüst (RAL9006) és fekete (RAL9005) színben. Hasonlóképpen károsodás nélkül viseli el a gyors lehűlést is a környezeti hőmérsékletre. Egyéb RAL színekben kikevert termék, a pigmentek elszíneződése miatt, csak 200 °C -ig hőálló.														
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	A Termo-300 termékek kémények, kemencék, szárítóberendezések, füstvezető csövek vagy forró folyadékok vezetékének védelmére lehet használni.														
MŰSZAKI JELLEMZŐK	<table><tr><td>Színek</td><td>Alumínium, grafit, RAL</td></tr><tr><td>Megjelenés</td><td>opálos</td></tr><tr><td>Fajsúly</td><td>1.0 kg/l</td></tr><tr><td>Szárazanyag</td><td>50%</td></tr><tr><td>Brookfield viszkozitás 25°C-on</td><td>1200 cps</td></tr><tr><td>Javasolt filmvastagság</td><td>55 mikron</td></tr><tr><td>Hőállóság</td><td>max. 300°C</td></tr></table>	Színek	Alumínium, grafit, RAL	Megjelenés	opálos	Fajsúly	1.0 kg/l	Szárazanyag	50%	Brookfield viszkozitás 25°C-on	1200 cps	Javasolt filmvastagság	55 mikron	Hőállóság	max. 300°C
Színek	Alumínium, grafit, RAL														
Megjelenés	opálos														
Fajsúly	1.0 kg/l														
Szárazanyag	50%														
Brookfield viszkozitás 25°C-on	1200 cps														
Javasolt filmvastagság	55 mikron														
Hőállóság	max. 300°C														
FELHORDÁS	Felhordható ecsettel, hengerrel vagy szórással. A hordozófelület előkészítése alapvető fontosságú. Javasoljuk, hogy homokfúvással tisztítsák le a felületet. Ha nem lehet alkalmazni a homokfúvást, akkor a felületet acetonnal teljesen zsírtalanítani kell, és fontos, hogy ne legyen túlságosan sima. Ebben az esetben célszerű először max. 8%-ban hígított termékkel kezelni a felületet, és utána a második réteget a hígítatlan termékből kell felvinni. Cinktartalmú alapozót nem kell használni.														
HÍGÍTÁS	A termék készen áll a használatra, hígítani nem kell. Ha mégis hígítani szeretnék, akkor használjanak GTA007 hígító, max. 8%-ban.														
KIADÓSSÁG ÉS TŰZÁLLÓSÁG	Függ a festeni kívánt felülettől. Átlagosan 1 liter termék kb. 6 m ² felületre elegendő.														
ELTARTHATÓSÁG	Az eredeti felbontatlan tárolóedényekben, fagytól és a túl nagy hőtől védve a termék kb. 12 hónapig tartható el.														
FIGYELMEZTETÉSEK	A termék normál használat esetén nem káros a felhasználó személyekre. Használata során tilos enni és dohányozni, és személyi védőeszközöket kell viselni, mint védőkesztyű, védőszemüveg és védőmaszk.														

2013.06.20.